

Produktdatenblatt

Wärme-Dämmplatte EPS 035 WI, DI, WZ,

Bezeichnung	Bezugsnorm	Einheit	Güteüberwachung gemäß BFA QS / DIN EN 13163: 2012 + A1: 2015															
Qualitätstyp			Wärmedämmplatte EPS 035 WI,DI, WZ,															
CE-Kennzeichnung	DIN EN 13163		EPS-DIN EN 13163 - L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(10)-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3															
Anwendungsgebiet	DIN 4108, Teil 10		WI, DI,WZ,															
Flammschutzmittel			- verwendetes Flammschutzmittel: Polymer FR -															
Brandverhalten	DIN EN 13501-1		RtF - E															
Wärmeleitfähigkeit λ Bemessungswert			$\leq 0,035$															
Wärmeleitfähigkeit λ_D	DIN EN 13163	W/(m·K)	$\leq 0,034$															
SIA-Deklaration	CH-Norm SIA 279	W/(m·K)	$\leq 0,034$															
Vorzugsdicken		mm	20	30	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200				
Wärmedurchlasswiderstand R_D	DIN EN 13163	(m ² ·K)/W	0,55	0,85	1,15	1,45	1,75	2,35	2,95	3,50	4,10	4,70	5,30	5,85				
Biegefestigkeit BS	DIN EN 12089	kPa	≥ 50															
Dimensionsstabilität unter Normalklima DS(N)	DIN EN 1603	%	$\pm 0,5$															
Erweichungstemperatur kurzfristig langfristig bei 20 kPa	in Anlehnung an DIN 53424	°C	95															
		°C	80 - 85															
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ	DIN 4108, Teil 4	./.	30 / 70															
Spezifische Wärmekapazität	DIN 53765	J(kg·K)	1450															
Thermischer Längenänderungskoeffizient	- - - -	1/K	$5-7 \cdot 10^{-5}$															
Kantenausbildung			stumpfe Kante															
Abmessungen			1.000 mm x 500 mm															
Entsorgung:	Nach Richtlinie 2000/532/EG und Abfall-Verzeichnisverordnung (AVV) ist EPS-Hartschaum in die Gruppe der Bau- und Abbruchabfälle eingestuft. Abfallschlüsselnummer gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung: 17 06 04 – Abfallschlüsselnummer für sortenreine EPS-Baustellenabfälle 17 09 04 – Abfallschlüsselnummer für gemischte Baustellenabfälle mit EPS																	
Information zum Flammschutzmittel:	Dieses Produkt enthält kein HBCD.																	
Verhalten:	Chemisch und biologisch neutral; FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei.																	
Hinweis zur weißen Plattenoberfläche:	Produktionsbedingt können vereinzelt graue EPS-Perlen in die weißen EPS-Platten gelangen. Außer dieser optischen Auffälligkeit hat die Sprengelung keine Auswirkung auf die technischen Eigenschaften des EPS-Produktes.																	
Weitere Angaben entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt auf unserer Homepage www.isobouw.de .																	1 kPa = 1 KN/m ² = 0,001 N/mm ² = 100 kg/m ²	

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma IsoBouw GmbH, Etrastraße 1, 74232 Abstatt.

IsoBouw GmbH, Etrastraße 1, 74232 Abstatt
Telefon 07062-678-0
E-Mail info@isobouw.de
Internet www.isobouw.de

